

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer: NOSB3DoPv7

Norbord Europe Ltd

Morayhill, Dalcross

Inverness

IV2 7JQ

Unieke identificatie code van het type product	Beoogde gebruik	AVCP niveau	Notified Body referentie	Geharmoniseerde technische specificatie
OSB/3 >6mm tot 32mm*	Intern gebruik in structurele componenten in vochtige omstandigheden	2+	0502	EN13986:2004+A1:2015

*De unieke identificatie code van het product, is een combinatie van de technische klasse en de nominale dikte van het individuele product.

Gedeclareerde prestatie (Dekt het bereik voor het product type OSB/3 >6mm to 32mm*)

Essentiële kenmerken	Prestatie													
	6 tot 10		>10 tot <18		18 to 25		>25 tot 32		15 T&G 600mm centra		18 T&G 600mm centra		22 T&G 600mm centra	
Diktebereik (mm)	0	90	0	90	0	90	0	90	0 - 90		0- 90		0-90	
¹ Karakteristieke Sterkte (N/mm ²)	18.0	9.0	16.4	8.2	14.8	7.4	NPD	NPD	16.4	8.2	14.8	7.4	14.8	7.4
- Buiging														
- Druk f_c	15.9	12.9	15.4	12.7	14.8	12.4	NPD	NPD	15.4	12.7	14.8	12.4	14.8	12.4
- Trek f_t	9.9	7.2	9.4	7.0	9.0	6.8	NPD	NPD	9.4	7.0	9.0	6.8	9.0	6.8
- Afschuiving f_v	6.8		6.8		6.8		NPD		6.8		6.8		6.8	
- Planaire afschuiving f_r	1.0		1.0		1.0		NPD		1.0		1.0		1.0	
¹ Gemiddelde stijfheid (MOE) (N/mm ²)	3800	3000	3800	3000	3800	3000	NPD	NPD	3800	3000	3800	3000	3800	3000
- Trek E_t														
- Druk E_c	3800	3000	3800	3000	3800	3000	NPD	NPD	3800	3000	3800	3000	3800	3000
- Buiging E_m	4930	1980	4930	1980	4930	1980	NPD	NPD	4930	1980	4930	1980	4930	1980
- Afschuiving G_v	1080		1080		1080		NPD		1080		1080		1080	
- Planaire afschuiving E_c	50		50		50		NPD		50		50		50	
Karakteristieke kracht onder puntbelasting F_{max} , k (kN) (voor vloeren en daken)	NPD		NPD		NPD		NPD		2.64		4.12		4.96	
Ponsschuifsterkte Gemiddelde stijfheid onder puntbelasting, R (N/mm) (voor vloeren en daken))	NPD		NPD		NPD		NPD		305		489		770	
Weerstand tegen schranken (voor wanden) Karakteristieke sterkte $FR_{d,max,k}$ (N)	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	
Weerstand tegen schranken (voor wanden) Gemiddelde stijfheid R_{mean} (N/mm)	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	

Soft Body Impactweerstand Vloeren/Daken Wanden	NPD	NPD	NPD	NPD	Impactklasse 1	Impactklasse 1	Impactklasse 1
Stuiksterkte f_h (N/mm²)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
²Reactie bij brand (zie toelichting bij tabel voor toepassingsdetails en bijbehorende documentatie referenties)			Minimale dikte (mm)	Klasse (uitgezonderd vloeren)^g		Klasse (vloeren)^h	
	Zonder luchtruimte achter het paneel^{abef}		9	D-s2,d0		D _{fi,s1}	
	Met een open of gesloten luchtruimte ≤ 22 mm achter het paneel^{cef}		9	D-s2,d2		-	
	Gesloten luchtruimte achter het paneel^{def}		15	D-s2,d0		D _{fi,s1}	
	Met een open luchtruimte achter het paneel^{def}		18	D-s2,d0		D _{fi,s1}	
	Ieder eindgebruik^{ef}		3	E		E _{fi}	
	<p>a -Zonder een luchtruimte direct achter een klasse A1 of klasse A2-s1, d0 -producten met minimum dichtheid 10 kg/m³ of ten minste klasse D-s2, d2-producten met minimum dichtheid 400 kg/m³.</p> <p>b -Een laag cellulose-isolatiemateriaal van ten minste klasse E kan worden toegevoegd als het direct tegen het houtpaneel wordt gemonteerd, maar niet voor vloeren.</p> <p>c -Met een luchtruimte achter het paneel. De achterkant van de luchtruimte moet producten van ten minste klasse A2-s1, d0 zijn met een minimum dichtheid van 10 kg/m³.</p> <p>d -Met een luchtruimte achter het paneel. De achterkant van de luchtruimte moet producten van ten minste klasse D-s2, d2 zijn met een minimum dichtheid van 400 kg/m³.</p> <p>e -Fineer-, fenol- en melaminepanelen zijn inbegrepen voor klasse excl. vloeren.</p> <p>f -Een dampwerende laag met een dikte van maximaal 0,4 mm en een gewicht van 200 g/m² kan tussen de plaat op houtbasis en een ondergrond worden gemonteerd indien er tussenin geen luchtspleten zijn.</p> <p>g -Klasse volgens tabel 1 in bijlage bij het besluit 2000/147/EG</p> <p>h -Klasse volgens tabel 2 in bijlage bij het besluit 2000/147/EG</p>						
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Formaldehydegehalte	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Afgifte (inhoud) van pentachloorfenol (PCP)	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm	≤5ppm
Luchtgeluidisolatie (oppervlakte massa)(R) (dB)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
³ Geluidsabsorptie Frequentiegebied 250Hz tot 500Hz (α)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
³ Geluidsabsorptie Frequentiegebied 1000Hz tot 2000Hz (α)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Thermische geleidbaarheid λ (W/m.K)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Luchtdoorlaatbaarheid V_0 (m³/h)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Duurzaamheid							
Treksterkte loodrecht op het vlak (N/mm²)	0.34	0.32	0.30	0.29	0.32	0.32	0.30
Zwelling(%)	15	15	15	15	15	15	15
Buigsterkte na cyclische test – hoofdrichting(N/mm²)	9	8	7	6	8	8	7
⁴ Mechanisch (Vervormingsfactor k_{def}) Klimaatklasse 1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
⁴ Mechanisch (Vervormingsfactor k_{def}) Klimaatklasse 2	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Mechanisch (modificatiefactor ifv belastingduur k_{mod})	Belastingduur						
	Permanent	Lange duur	Middellange duur		Korte duur	Ogenblikkelijk	
⁴Klimaatklasse 1	0.4	0.5	0.7		0.9	1.1	
⁴Klimaatklasse 2	0.3	0.4	0.55		0.7	0.9	
Biologisch	Gebruiksklassen 1 & 2						

OPMERKINGEN BIJ TABEL

1 Taken from EN 12369-1:2001

2 Brandgedragklassen uit tabel 1 van Beschikking 2003/43/EG van de Commissie van januari 2003 (PB L 13 van 18.1.2003), gecorrigeerd door het Corrigendum (PB L 33 van 8.2.2003) en gewijzigd door de Commissie beschikking 2007/348 / EG van mei 2007 (PB L131 van 23-05-2007); ook weergegeven in tabel drie van EN 13986: 2004 + A1: 2015 voor houten plaatmateriaal geïnstalleerd volgens CEN / TR 12872

3 Overgenomen uit Tabel 10 van EN 13986:2004+A1:2015

4 Overgenomen uit Eurocode 5 EN 1995-1-1 2004+A2:2014

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring is uitgegeven in overeenstemming met de Europese regelgeving (EU) No 305/2011, onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lisa Munro

Te(plaats): Inverness, Scotland

Op(datum): 07/07/2020

